

Пароизоляционная плёнка

D-Folie RH Silber

EN 13984 Листы гидроизоляционные гибкие
Слои пластиковые и резиновые для регулирования
проникновения водяного пара,
Декларация производительности No. 9/2013
Декларация производительских свойств No. 81/2013



| parametry techniczne | | technical parameters | | Technische Parameter | | Технические характеристики | | |
|--|-----------|---|----|---|-------|---|---------|--|
| metoda produkcji | | production method | | Herstellungsmethode | | Метод производства | | laminiacja ultradźwiękami / ultrasonic lamination / ultraschall-laminierung / ультразвуковая ламинация |
| wytrzymałość na rozciąganie | wzdłuż | tensile strength | MD | Maximale Zugkraft | längs | Прочность на растяжение | вдоль | 130 N (H)/50 mm |
| | w poprzek | | CD | | quer | | поперек | 90 N (H)/50 mm |
| wytrzymałość na rozdarcie (gwóźdz) | wzdłuż | tearing strength (resistance to a nail) | MD | Maximale Zugkraft (Nagel) | längs | Прочность на отрыв | вдоль | 65 N (H) |
| | w poprzek | | CD | | quer | | поперек | 65 N (H) |
| dopuszczalna ekspozycja na promienie UV | | max. UV exposure | | UV - Beständigkeit | | УФ стабильность | | - |
| możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem | | usage on roof with full boarding | | Geeignet für geschalte Dächer | | Возможность укладки на утеплитель | | NIE / NO / NEIN / HET |
| wodoszczelność | | water resistance | | Widerstand gegen Wasserdurchlässigkeit | | Устойчивость к водяному давлению | | W1 |
| współczynnik Sd | | water vapour diffusion (Sd) | | Sd – Wert | | Диффузия водяного пара (показатель Sd) | | 6 m |
| paroprzepuszczalność | | water vapour permeability | | WDD-Stromdichte | | Паропроницаемость | | 1,5* g/m² x 24 h (г/м.кв x 24 години/часа) |
| odporność na działanie temperatury | | temperature resistance | | Temperaturereinsatzbereich | | Рабочий температурный режим | | od / from / ab / от -40°C do / to / bis / до +80°C |
| waga | | weight | | Flächengewicht | | Плотность | | 77 g/m² (г/м.кв) |
| ilość warstw | | number of layers | | Schichtenanzahl | | Количество слоев | | 4 |
| grubość | | thickness | | Dicke | | Толщина | | 0,40 mm |
| szerokość / długość rolki | | width / length | | Breite / Länge | | Ширина / Длина | | 1,5 m / 50 m |
| material | | material | | Material | | Материал | | polipropylen, aluminium / polypropylene, aluminium / polypropylen, aluminium / полипропилен, алюминий |

wartości średnie / average values / Mittelwerte / Произведено в Европейском Союзе

*Lyssystem 23°C/85% RH